Градуировочная таблица вольфрам-рениевой термопары ВАР-5(ВР-5)/ВР-20
при температуре свободных концов О °С
Таблица
Номинальная статическая характеристика преобразования ВР (А)-1

Температура рабочего конца °С	Т.э.д.с. мВ, для температуры, °С									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	0	0,121	0,246	0,373	0,504	0,637	0,772	0,910	1,050	1,193
100	1,337	1,483	1.632	1,781	1,933	2,086	2,240	2,396	2,553	2,712
200	2,871	3,032	3,193	3,355	3,518	3,682	3,847	4,012	4,178	4,345
300	4,512	4,680	4,843	5,016	5,185	5,354	5,523	5,693	5,862	6,032
400	6,203	6,373	6,543	6,714	6,834	7,065	7,225	7,396	7,567	7,737
500	7,908	8,073	8,248	8,418	8,588	8,758	8,928	9,098	9,267	9,436
600	9,605	9,774	9,943	10,111	10,280	10,448	10,615	10.783	10,950	11,117
700	11,283	11,450	11,616	11,782	11,947	12,112	12,277	12,442	12,606	12,770
800	12,933	13,096	13,259	13,422	13,584	13.746	13,907	14,068	14,229	14,389
900	14,549	14,708	14,867	15,026	15,184	15,342	15,500	15,657	15,813	15,970
1000	16,125	16,281	16,436	16,590	16,744	16,898	17,051	17,204	17,356	17,503
1100	17,659	17,810	17,960	18,110	18,260	18,409	18,557	18,705	18,853	19,000
1200	19,146	19,292	19,438	19,583	19,728	19,872	20,015	20,158	20,301	20,443
1300	20,584	20,725	20,866	21,006	21,145	21,284	21,423	21,561	21,698	21,835
1400	21,971	22,107	22,242	22,377	22,511	22,645	22,778	22,911	23,043	23,175
1500	23,306	23,436	23,566	23,696	23,825	23,953	24,081	24,209	24,335	24,462
1600	24,588	24,713	24,838	24,962	25,085	25,209	25,331	25,453	25,575	25,696
1700	25,816	25,936	26,056	26,175	26,293	26,411	26,528	26,645	26,761	26,877
1800	26,992									